

Producteur
Grès du Bois d'Anthisnes srl
Route de la Malle-Poste, 3
4171 POULSEUR

CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE

SPECIFICATION CE
18
0965

Désignation Commerciale: 4-8 mm calcaire EN 13043, EN 12620, EN 13242

NOMENCLATURE BENOR			
Désignation	EN- 13043	EN- 12620	EN- 13242
Gravillons Calcaire 4-8 mm Cb I f2 NG non lavé	4-8 Gc 85/20 G 20/15	4-8 Gc 85/20	4-8 Gc 80/20 GT _C 20/17,5

SPECIFICATION CE	
Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la constructions des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation	
Norme: EN 12620 Granulats pour bétons	
Norme: EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non-traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées	

SPECIFICATION BENOR								
Tamis (NBN EN 933-1)	mm	0,063	2	4	5,6	8	11,2	16
Exigence min en passant	%	0	0	0	65	85	98	100
Exigence mx en passant	%	2	5	20	35	99	100	100

Moyennes 1 er semestre 2020	%	1,3	1,8	9,3	46,2	91,8	100,0	100,0
-----------------------------	---	-----	-----	-----	------	------	-------	-------

Caractéristiques	Normes EN	Feller	SPECIFICATION CE *			SPECIFICATION BENOR	
			EN 13043	EN 12620	EN 13242		
Teneur en fines	EN 933-1	**	f ₂	f ₄	f ₂	f ₂	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	**	FI 25			I	
Coefficient LA	EN 1097-2	**	LA 30			≤ 30	
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	**	MDE ₂₅			Cb	≤ 25
LA + M _{DE}	PTV 411	**					≤ 45
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD				
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1		NPD			NG (Non Gélif car absorption d'eau < 1%)	
Masse Volumique Absolue (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6		2,72 Mg/m ³				
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**	2,68 Mg/m ³			2,68 Mg/m ³ ± 0,07	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**	WA ₂₄ 1	0,44%		0,7% ± 0,3	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative			Pas de MO	
Teneur en matière organique	NBN B 11-256	0,1%				≤ 0,5%	

* Caractéristiques reprises dans la DOP

** Caractéristiques reprises dans la Fiche Technique

DATE	NOM DU RESPONSABLE	Fonction	Version
30/06/2020	Pierre DETHIER	Directeur	2020/01

« La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification8 . »

411

BENOR

288

Producteur

Grès du Bois d'Anthisnes srl

Route de la Malle-Poste, 3

4171 POULSEUR

CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE

SPECIFICATION CE

18

0965

Désignation Commerciale:

8-16 mm calcaire EN 13043, EN 12620, EN 13242

NOMENCLATURE BENOR

Désignation	EN- 13043	EN- 12620	EN- 13242
Gravillons Calcaire 8-16 mm Cb I f2 NG non lavé	8-16 Gc 85/20 G 25/15	8-16 Gc 85/20	8-16 Gc 80/20 GT _c 25/15

SPECIFICATION CE

Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la constructions des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation

Norme: EN 12620 Granulats pour bétons

Norme: EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non-traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

SPECIFICATION BENOR

Tamis (NBN EN 933-1)	mm	0,063	4	8	11,2	16	22,4	31,5
Exigence min en passant	%	0,0	0	0	65	85	98	100
Exigence mx en passant	%	2,0	5	20	35	99	100	100

Moyennes 1 er semestre 2020

% 0,9 1,3 7,0 46,4 94,1 100,0 100,0

Caractéristiques	Normes EN	Feller	SPECIFICATION CE *			SPECIFICATION BENOR	
			EN 13043	EN 12620	EN 13242		
Teneur en fines	EN 933-1	**	f ₂	f ₄	f ₂	f ₂	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	**	FI 20			I	
Coefficient LA	EN 1097-2	**	LA 30			Cb	<= 30
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	**	MDE ₂₅				<= 25
LA + M _{DE}	PTV 411	**					<= 45
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD				
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1		NPD			NG (Non Gélif car absorption d'eau < 1%)	
Masse Volumique Absolue (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6		2,72 Mg/m ³				
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**	2,68 Mg/m ³			2,68 Mg/m ³ ± 0,07	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**	WA ₂₄ 1	0,44%		0,7% ± 0,3	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative			Pas de MO	
Teneur en matière organique	NBN B 11-256	0,1%				≤ 0,5%	

* Caractéristiques reprises dans la DOP

** Caractéristiques reprises dans la Fiche Technique

DATE	NOM DU RESPONSABLE	Fonction	Version
30/06/2020	Pierre DETHIER	Directeur	2020/01

« La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification8 . »

Producteur
Grès du Bois d'Anthisnes srl
Route de la Malle-Poste, 3
4171 POULSEUR

CHANTIER: **FELLER CONCASSAGES JEMELLE**

SPECIFICATION CE
18
0965

Désignation Commerciale:	16-22 mm calcaire EN 13043, EN 12620, EN 13242
---------------------------------	--

NOMENCLATURE BENOR			
Désignation	EN- 13043	EN- 12620	EN- 13242
Gravillons Calcaire 16-22 mm Cb I f2 NG non lavé	16-22 Gc 85/20	16-22 Gc 85/20	16-22 Gc 80/20

SPECIFICATION CE
Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la constructions des chaussées, aéroports et autres zones de circulation
Norme: EN 12620 Granulats pour bétons
Norme: EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non-traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

SPECIFICATION BENOR								
Tamis (NBN EN 933-1)	mm	0,063	8	16	22,4	31,5	45	
Exigence min en passant	%	0,0	0	0	85	98	100	
Exigence mx en passant	%	2,0	5	20	99	100	100	

Moyennes 1 er semestre 2020	%	0,6	1,0	11,1	92,9	100,0	100,0	
-----------------------------	---	-----	-----	------	------	-------	-------	--

Caractéristiques	Normes EN	Feller	SPECIFICATION CE *			SPECIFICATION BENOR	
			EN 13043	EN 12620	EN 13242		
Teneur en fines	EN 933-1	**	f ₂	f ₄	f ₂	f ₂	
Coefficient d'applatissement	EN 933-3	**	FI 15			I	
Coefficient LA	EN 1097-2	**	LA 30			Cb	<= 30
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	**	MDE ₂₅				<= 25
LA + M _{DE}	PTV 411	**					<= 45
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD				
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1		NPD			NG (Non Gélif car absorption d'eau < 1%)	
Masse Volumique Absolue (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6		2,72 Mg/m ³				
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**	2,68 Mg/m ³			2,68 Mg/m ³ ± 0,07	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**	WA ₂₄ 1	0,44%		0,7% ± 0,3	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		MDE ₂₅			Pas de MO	
Teneur en matière organique	NBN B 11-256	0,1%				≤ 0,5%	

* Caractéristiques reprises dans la DOP

** Caractéristiques reprises dans la Fiche Technique

DATE	NOM DU RESPONSABLE	Fonction	Version
30/06/2020	Pierre DETHIER	Directeur	2020/01

« La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification8 . »